MORTERO RÁPIDO

MORTERO RÁPIDO

Para reparaciones inmediatas

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para los usos corrientes de albañilería que requieran un fraguado y endurecimiento rápido.
- Para anclajes de puertas y ventanas
- Para pequeñas reparaciones de hormigón
- Fijación de tapaderas o registros de cloacas, etc.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Mortero de altas prestaciones finales
- Mortero gris
- Interior / Exterior

PRESENTACION

Estuche cartón con bolsa de plástico
1,5 kg./ 15 estuches-caja / 36 cajas - palet

Estuche cartón con 4 bolsas de plástico
6 kg./ 4 estuches-caja / 28 cajas - palet

Almacenamiento hasta 6 meses en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad.

Nota: Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso.
No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.

MORTERO RÁPIDO

MODO DE EMPLEO

Soporte

- Los soportes deberán estar limpios de polvo, grasa y productos extraños.
- Son admisibles todos los soportes habituales en albañilería: ladrillos cerámicos, bloques de hormigón, hormigón y morteros de cemento (min. M 7.5).

Aplicación

- Humedecer bastante el soporte y esperar a que absorba el agua.
- Verter en un recipiente 1 parte de agua por 7 de MORTERO RÁPIDO hasta obtener una masa homogénea y cremosa.
- Aplicar la masa inmediatamente para evitar que la mezcla se endurezca. A los pocos minutos de la aplicación inicia el fraguado y hasta que endurezca el producto se puede trabajar fácilmente.
- Limpiar los útiles con agua inmediatamente después de terminar.

PRECAUCIONES

- No aplicar por debajo de 5º C ni por encima de 30º C
- No aplicar con riesgo de heladas.
- En caso de fuerte viento o sol directo proteger el producto y rehumedecer para evitar el secado excesivamente rápido.
- Amasar solo la cantidad que pueda usarse en el tiempo de trabajo disponible.
- No reamasar ni añadir agua a un mortero que haya iniciado el fraguado. No puede aprovecharse y debe desecharse.
- No aplicar sobre yeso o sus derivados.

DATOS TÉCNICOS

PRODUCTO	
Aspecto	Polvo gris
Tiempo de inicio de fraguado (23ºC y 50% de humedad)	8 - 10 minutos
Tiempo de fin de fraguado (23ºC y 50% de humedad)	10 - 12 minutos
Resistencia a compresión (después de 30 min.)	> 1,5 N/mm2
Resistencia a compresión (después de 28 min.)	> 25 N/mm2
Rendimiento aproximado	según uso

grupopuma
Garantía para la construcción

Grupo Puma S.L.
Avda. Agrupación Córdoba, 17
14014 Córdoba - ESPAÑA
Atención al cliente: 901 11 69 12
grupopuma@grupopuma.com
Apoio ao cliente: 932 50 50 94
International Service: +34 957 76 40 40
gpx@grupopuma.com
www.grupopuma.com